Cena:

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Jesion
• Jasność podłogi	Jasne
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela drew.	deski 3-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	clik-5gS
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, delikatne
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	1.1m x 0,207m (krótka deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe -http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna__dla_Mieszkaniowki__deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m²K/W
• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m³, spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości

	drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki róznej wielkości
• Waga opakowania	14 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemnieje
• Fazowanie krawędzi	bez fazowania
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5˚ w skali Gardnera)
•	Wymagana szczególna delikatność w eksploatacji w celu zachowania długotrwałej estetyki warstwy bejcowanej .
• FORMAT panela drewnianego	szerokie-18cm, długie-110cm
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach