

PROMOCJA



**dąb CARMEL fazowana,
szcztokowana, matowy lakier -deska
barlinecka MEDIO (1-lam,
szer.15cm) dł.2,2m**

Cena: 254.00 zł
(-19%) 313.65 zł



zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

drewno@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem
lub złożenie zamówienia i poczekanie na
autoryzację.

Stan na dzień 11.05.2023 , decyduje
kolejność zamówień

Dostawa GRATIS na terenie PL, dla
zamówień od 6000zł (przy przedpłacie)

Masz pytanie ? -->
drewno@wnetrzazklasa.pl

Dąb CARMEL Medio Jedno pasmo na
szerokości deski (przypominająca wyglądem podłogi z litych
desek). Deski trójwarstwowe, długie **2,2m**, szerokości **15,5 cm**

1WG000773

Deska Barlinecka - z drewna dębowego

Mała ilość sęków.

powierzchnia szcztokowana, deski z mikrofaza

Deska Barlinecka wykończona w systemie lakierowanym -**lakier matowy.**

Szczegóły

• Klasa jakości	Pierwsza
• Gatunek drewna	Dąb
• Jasność podłogi	Średnie
• Fabryczne pokrycie pow.	Lakier matowy
• Twardość drewna	Twarde
• Wzór panela dREW.	deski 1-lam'elowe
• Technologia montażu	bezklejowy - deski łączone "na klik" - układane "na pływająco" na podkładzie albo przez klejenie spodu desek bezpośrednio do podłoża
• Typ złącza/ krótki bok	klik-5gC
• Grubość wierzchu	3,0 mm
• Grubość podłogi	14,0 mm
• Na ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
• Na ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	TAK-* dopuszcza się montaż w systemie pływającym lub klejowym , tylko dla gatunków drewna merbau, iroko, doussie, jatobe; z krajowych dąb i akacja
• Przeznaczenie użytkowe	Domowe, standard
• Właściwości antystatyczne	Brak danych
• Wymiar elementu	2200 x 155 x 14 mm (deska średnia długa)
• Gwarancja (szczegóły)	20 LAT- zastosowanie mieszkaniowe - http://www.barlinek.com.pl/files/product_files/Karta_gwarancyjna_dla_Mieszkanowki_deska_warstwowa.pdf
• Gwarancja producenta	20 lat
• Ilość paneli w opakowaniu	7 szt
• Odporność na wilgoć	Brak danych
• Opór cieplny [R]	~ 0,1 m ² K/W

• Klasyfikacja palności	Klasa Dfl-s1 (PN-EN 14342:2005)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1- 0,088 mg/m ³ (0,071 ppm) EN-13986: 2004 < 0,124 mg/m ³ , spełnia EN14:2005342
• Selekcja-sęki/zmienność	sęki-mało, zmienność
• Selekcja - cechy drewna - szczegóły	● - pełna gama naturalnych cech budowy i właściwości drewna; dowolna kolorystyka i rysunek drewna; zdrowe lub wypełnione sęki różnej wielkości
• Waga opakowania	20,0 kg
• Zmienność barw pod wpływem promieniowania UV	Umiarkowana - ciemniej
• Fazowanie krawędzi	4-stronna mikrofaza
• Fabryczne pokrycie pow. szczegóły	Lakier matowy - pogłębia wrażenie przytulności i ciepła (połysk 5° w skali Gardnera) szerokie-15cm, długie-220cm
• FORMAT panela drewnianego	
• Rodzaj podłogi	Parkiet panelowy
• INNE UWAGI	Wyżej podane dane mają charakter orientacyjny i dotyczą standardowych wymiarów - dokładne dane podane są zawsze na opakowaniach