

DB183W6 Natural Place WINEO 600 WOOD, panele WINYLOWE, podłoga do klejenia

Cena: 114.90 zł

zapytania, wyceny, oferty

specjalne, transporty

TEL. 725-301-600,

winyl@wnetrzazklasa.pl

Prosimy o sprawdzenie dostępności przez zakupem lub złożenie zamówienia i poczekanie na autoryzację.

Dostawa GRATIS na terenie **PL**, dla zamówień od 3000zł (przy przedpłacie)

Masz **pytanie ? -->**
winyl@wnetrzazklasa.pl

DB183W6 NaturalPlace, WINEO 600 WOOD, panele WINYLOWE, podłoga do klejenia.

1. Impregnacja powierzchni
2. Warstwa użytkowa: grubość 0,4 mm
3. Papier dekoracyjny - struktura powierzchni - różne rodzaje

4. Warstwa podstawowa: zbrojona włóknami szklanymi
5. Przeciwciąg

● Technologia klejenia do podłoża
? Powierzchnia bez fug

Karta techniczna produktu

Instrukcja układania podłogi winylowej do klejenia

Szczegóły

• Klasa ścieralności /użyteczności	winyl 23/32/41
• Jasność podłogi	Jasne
• Technologia montażu	klejenie do podłoża
• Wykończenie krawędzi	bez v fugi na łączeniach
• Grubość podłogi	2 mm
• Podkład zintegrowany	NIE
ogrzewanie podłogowe	Dopuszczalne
ogrzewanie podłogowe (szczegóły)	Odpowiednia do wszystkich standardowych ogrzewań podłogowych ciepłą wodę i regulowanych systemów elektrycznych do temperatury powierzchni 27°C.
• Kolor dekoru/odmiana	Dąb
• Format panela	Deski
• Efekt-wykończenie powierzchni	Bez V - fug z powierzchnią o wyczuwalnej strukturze drewna
• Przeznaczenie użytkowe	Publiczne i domowe
• Właściwości antystatyczne	Tak ≤ 2 kV- EN 1815
• Wymiar elementu	1200 x 180 x 2mm (standardowa deska)
• Gwarancja (szczegóły)	20 lat w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH
• Gwarancja producenta	20 lat
• Odporność na wilgoć	wodoodporna
• Opór cieplny [R]	0,01 m²K/W zgodnie z EN 12667
• Antypoślizgowość	Klasa R9 (DIN 51130) DS (EN

	13893)
• Klasyfikacja palności	Klasa Cfl-s1= B1 (EN 13501-1)
• Emisja formaldehydu	Klasa higieny E1 wg EN 717-1
• Grubość warstwy podlegająca ścieraniu	0,40 mm
• Grubość warstwy powierzchniowej	0,4 mm
• Odporność na krzesła na rolkach wg EN 425	Typ W (EN 425)
• Podkład zintegrowany z panelem (szczegóły)	Brak dodatkowej fabrycznej technologi tłumienia dźwięku
• Wzór	Deska
• Ilość szt w opakowaniu fabrycznym	18
• Odporność na ścieranie	Grupa T (EN 660-2)
• Odporność na działanie substancji chemicznych	Tak wg EN 423
• Odporność na promieniowanie UV	≥ 6 (DIN EN ISO 105-B02)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach mieszkalnych	Klasa użyteczności 23 - Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach publicznych	Klasa użyteczności 32 - Słabo obciążone pomieszczenia użyteczności publicznej (biura, butiki, kawiarnie)
• Klasyfikacja użytkowa w pomieszczeniach przemysłowych	Klasa użyteczności 41- Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe EN ISO 10874 (warsztaty)
• Stabilność wymiarowa	≤0,15% (EN 434)
• Absorpcja akustyczna	ΔL^w= 4db
• Rodzaj podłogi	Panele winylowe